Easy Béton Pro

Système béton ciré haute performance pour sols, murs et plan de travail.

FICHE TECHNIQUE

PRIM'PROTECT

DESCRIPTION DU PRODUIT :
PRIM' PROTECT est un composé à base de polymères acryliques en phase aqueuse.

DESTINATION :
Liquide de bouche-porage, à appliquer avant la couche de vitrification avec **PROTECT** du système **Easy Béton Pro.**

PROPRIETES :
Après application, **PRIM'PROTECT,** renforce la dureté des supports et permet d'assurer l'adhérence de la couche de fermeture **PROTECT Easy Béton Pro.**

APPLICATION :
Température de travail : Minimum 10°C / maximum 25°C.
Procéder à un ponçage des surfaces à traiter puis dépoussiérer soigneusement les supports.
Outillage : Spalter, rouleau. Le matériel devra être sec ou parfaitement essoré. Le local à traiter devra être exempt de courants d'air.
Veiller à stocker les emballages dans le local de mise en œuvre, 24 heures avant le début du chantier.
Bouche-porage :
Appliquer 1 à 2 couche de **PRIM'PROTECT,** à raison d'environ 80 à 100 g/m² par couche, en fonction de la porosité de la surface (voir fiches du système **Easy Béton Pro**).

Commencer l'application par la périphérie de la pièce à l'aide d'un spalter, puis continuer au rouleau non pelucheux. Étaler **PRIM'PROTECT** en couches croisées, régulières et garnies en finissant dans le sens de la lumière et en évitant les excès de produit. bourrelets et courants d'air. Appliquer sur des petites surfaces de 2 ou 3 m² à la fois et faire attention de toujours réaliser les raccords
Veiller à appliquer **PRIM'PROTECT** sans trop appuyer sur le rouleau et en évitant aussi de trop travailler le produit qui commence à sécher.
Après séchage complet, procéder à un égrenage de surface au grain de 120, puis appliquer, si nécessaire une deuxième couche de **PRIM'PROTECT**, à raison d'environ 60 à 100 g / m².
Le temps d'utilisation de **PRIM'PROTECT**, est d'environ 1 à 2 heures.
Le nettoyage des outils et du matériel d'application sera effectué dès la fin de l'application avec de l'eau.

Le délai de recouvrement entre couches est d'environ 4 heures.
PRIM'PROTECT, est disponible en conditionnements de 1 l – 2,5 l – 5 l.

SECHAGE:
Hors poussière : 30 minutes
Recouvrable / égrenable : 3 - 5 heures.
Une mauvaise aération, l'application en couches trop épaisses, une température trop basse et /ou une humidité relative trop importante ralentiront le temps de séchage.

CLASSIFICATION :
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

HYGIENE ET SECURITE :
Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage, ne présente aucun danger de contact.. Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Ce produit contient au maximum 67 g /l de COV.
STOCKAGE : Stocker à l'abri du gel et de l'humidité, à une température de 10°c à 25 °C.
CONSERVATION : 1 an en emballage fermé.
Consulter les fiches de données de sécurité accessibles sur internet http://www.easy-beton.com
Garantie : RC fabricant

PRÉCAUTIONS D'USAGE :
Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVERTISSEMENT :

En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme aux indications fournies par notre société.

TERRA-CLEAN *1b, Grand Rue – 67410 ROHRWILLER – FRANCE*
www.easy-beton.com – Tél. : 00 (3) 88 05 25 65 – Fax : 00 (3) 88 05 25 64